



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 79, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
(заместитель)

м.п.

О.А. Гильденскильд



Экспертное заключение

№ 1834-6 от « 20 » 05 2013 г.

В соответствии с заявкой ООО «Сен - Гобен Строительная Продукция Рус» (юр. адрес: 140301, Московская обл, г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60) № 1834 от 24.04.2013 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» Центром проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) плит минераловатных теплоизоляционных на синтетическом связующем марок ИЗОВЕР ЛАЙТ, ИЗОВЕР СТАНДАРТ.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ТУ 5762-015-56846022-2013 «Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем»,
- рецептура,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 2659 от 30.04. 2013 г.

Экспертиза документации.

Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем марок ИЗОВЕР ЛАЙТ, ИЗОВЕР СТАНДАРТ изготовлены из минеральной ваты, полученной путем плавления сырьевой смеси на основе изверженных горных пород (базальты, порфириды, габбра и т.д.) с добавлением фенол- формальдегидного связующего.

Плиты предназначены для использования в качестве тепло- и звукоизоляции (в качестве среднего слоя) строительных конструкций и систем, применяемых при строительстве, ремонте, реконструкции и т.п. всех типов зданий и сооружений (А-В).

Сведения об использовании. Монтаж и эксплуатация плит должны сопровождаться необходимыми мерами безопасности в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя, требованиями проектов и соответствующих нормативно-технических документов. В процессе монтажа плиты должны укладываться плотно друг к другу. Не допускается образование щелей между плитами. При монтаже плит не допускать попадания на них влаги.

Сведения о транспортировке и хранении. Транспортирование и хранение плит следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83 и ТУ 5762-015-56846022-2013 «Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем». Плиты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Плиты отгружаются потребителю не ранее суточной выдержки их на складе в условиях обязательного вентилирования.

Сведения о мерах безопасности. При проведении монтажных работ необходимо использовать респираторы ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, перчатки (под резиновые перчатки необходимо одеть хлопчатобумажные перчатки), защитные мази или пасты для кожи рук, защитные очки, спецодежду. Монтаж проводить в условиях интенсивного воздухообмена.

Требования к упаковке. Упаковка плит в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и ТУ 5762-015-56846022-2013 «Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем».

Требования к маркировке. Маркировка изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 и ТУ 5762-015-56846022-2013 «Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем».

Гарантийный срок хранения – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца плиты марки ИЗОВЕР СТАНДАРТ.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность природных радионуклидов	65,8 Бк/кг
	не более 370 Бк/кг
Исследованный образец относится к 1 классу строительных материалов	
Токсикологические исследования:	
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):	
	ПДК а.в., мг/м.куб
Бензол	менее 0,005
Ксилол	0,0063
Толуол	0,0063
Фенол	менее 0,001
Формальдегид	менее 0,005
Этилбензол	менее 0,005
Метанол	менее 0,005
Интенсивность запаха	1 балл
	2 балла

Заключение.

Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем марок ИЗОВЕР ЛАЙТ, ИЗОВЕР СТАНДАРТ, выпускаемые по ТУ 5762-015-56846022-2013 «Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем», соответствуют требованиям, «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

Эксперт

подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.